

SDC 评估辅助工具

Assessment Aids



Standard

ISO 105 A01

ISO 105-A02

变色灰卡

此产品用于判断有色织品耐汗的坚牢度,可用于染色、印花和其它着色的纺织纤维、纱和各种各样的织物,也可用测试织品上的染料。

沾色灰卡

该灰卡由 9 对无光的白色小片组成,显示可分辨的染色深度。提供对应的牢度等级,即 5、4-5、4、3-4、3、2-3、2、1-2 和 1。它用于评估在牢度测试期间发生在贴衬未染色织物上的染色的总量。其使用方法已在 ISO 105-A03 中有描述。

荧光抑制器

这是一种层压玻璃板,用于处理纺织品、皮毛和纸上的荧光增白剂所产生的光波干扰。当对含有荧光增白剂的物体进行等级评估时,它非常有用。这种层压玻璃板交货时放在保护箱中。

SDC 评估辅助工具

| | | | |
|------|-------------|------|--------------------|
| 3305 | SDC 变色评估灰卡 | 每件 | ISO 105 A02 |
| 3355 | SDC 沾色评估灰卡 | 每件 | ISO 105 A03 |
| 3716 | SDC 评估罩 C 型 | 每件 | |
| 3405 | SDC 标准色深度卡 | 每件 | BS 1006 A01 : 1990 |
| 3416 | SDC 同色异谱样品 | 每件 | |
| 3605 | SDC 湿度控制织物 | 每个图样 | ISO 105 B02 |
| 3810 | SDC 荧光抑制器 | 每件 | |

